

TB-CP

پودر بندکشی آنتی باکتریال بر پایه سیمان

Antibacterial bonding powder based on cement

شرح محصول

TB-CP، ترکیبی آماده بر پایه سیمان، فیلر های معدنی، پیگمنت های رنگی، افزودنی های اصلاح کننده و ترکیبات پلیمری جهت بندکشی کف و دیوار می باشد. این محصول آماده مصرف بوده و با آب مخلوط و خمیر حاصله با ماله بند کشی قابل اجرا می باشد. پس از گیرش در برابر آب مقاوم شده و چسبندگی فوق العاده ای به جداره سنگ و کاشی دارد

کاربرد محصول

- جهت بندکشی انواع کاشی، موزائیک، سرامیک، سنگ و آجرهای شیشه ای در آشپزخانه و حمام و رختشوی خان های خانگی و صنعتی، استخرهای شنا، آبریزگاه ها و سالنهای عمومی

مزایای محصول

- اجرای آسان، بدون افت و با چسبندگی بالا
- مقاوم در مقابل آب و مقاوم در مقابل سیکل های بخیندان

خصوصیات شیمیایی محصول

مطابق سفارش	رنگ
سیمانی	ترکیب
پودر	حالت فیزیکی
قلیایی	PH
$1/9 \pm 0/02$	وزن مخصوص ملات آماده
$1/53 \pm 0/02$	وزن مخصوص

روش استفاده محصول

طریقه ساخت و اجرا

- پس از نصب کاشی و اطمینان از گیرش اولیه مطابق دستورالعمل مربوطه بند کاشی آغاز گردد.
- زمان بندکشی آلودگی احتمالی از داخل بند زدوده گردد.
- دارای چسبندگی فوق العاده می باشد، بنابراین در بند کاشی دوغابی و روان می بایستی پس از دوغاب ریزی به سرعت تمیز کاری صورت پذیرد.
- در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد مطابق با شرایط ملات های سیمان قابل اجرا می باشد.
- برای دوغاب ریزی روان از پودر بندکشی TILEBOND WP2 که روانی بهتری دارد استفاده شود.
- برای بندکشی های با بند از ۳ تا ۱۵ میلیمتر از خمیر سفت TB-CP استفاده گردد.
- غلظت ملات بندکشی در حدی تعیین شود که به دست و ماله بند کاشی نچسبد.

- ملات بندکشی برای حداکثر یک ساعت مخلوط گردد.
- قبل از بند کشی کاشی، بند کاشی با اسفنج مرطوب و تمیز شود و در زمان صاف کردن ملات بندکشی، ماله بند کشی با اسفنج یا پارچه نمودار مرطوب و تمیز گردد.
- ماله بند کشی را برای صاف کردن خمیر بندکشی با زاویه ۴۵ درجه روی بند کشیده شود.
- میزان مصرف با حجم (ابعاد بند) و وزن مخصوص خمیر TB-CP برآورد گردد.

بسته بندی محصول

در بسته‌های ۵ کیلوگرمی عرضه می‌گردد.

شرایط و عمر نگهداری

در شرایط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه و در محیط خشک در بسته بندی اولیه تا ۶ ماه قابل استفاده می‌باشد.

موارد ایمنی

از تماس با پوست و چشمها جلوگیری و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود و بلعیده نشود.

خدمات فنی

بخش فنی مرکز بتن ایران در جهت استفاده صحیح از مواد خود، آماده همکاری و انجام خدمات می‌باشد